

ZIO... Injektážna malta

Overview:

POUŽITIE

Upevňovanie oceľových konštrukcií na nosné podlažie.

VÝHODY

- vysoká pevnosť injektážnej malty pre najvyššie zaťaženie vo všetkých stavebných materiáloch
- univerzálny systém pre použitie na stavbe
- svetovo schválený injektážny systém pre betón, kotvenie výstuže, komplety blokov, tehál a pórobetónu

POZOR!

- Injektážna malta bez obsahu styrénu, lepenie so štandardnou pištoľou na silikón.

MATERIÁL

Bezstyrenová chemická vinylesterová malta.

Na objednávku:

Dvojité vytláčacia pištoľ pre ZIO410

Sada obsahuje:

1 injektážna malta **300 ml alebo 410 ml** + 2 miešadlá



Čas hodnoty	Sk. teplota	Min.	Max.
10 min.	0°C - 5°C	10 min.	20 min.
15 min.	5°C - 10°C	15 min.	30 min.
20 min.	10°C - 15°C	20 min.	40 min.
25 min.	15°C - 20°C	25 min.	50 min.
30 min.	20°C - 25°C	30 min.	60 min.
35 min.	25°C - 30°C	35 min.	70 min.
40 min.	30°C - 35°C	40 min.	80 min.
45 min.	35°C - 40°C	45 min.	90 min.
50 min.	40°C - 45°C	50 min.	100 min.

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obsah balenia
ZIO300	653902	1	0,50	300 ml
ZIO410	653910	1	0,70	410 ml